

年 月 日

御中

マグ・イゾベル株式会社



## 品質証明書

貴社に納入する調湿気密シート（商品名：イゾベル・バリオ エクストラセーフ  
品番：VARIOXS）は、下記の品質であることを証明します。

記

●気密部材種類：調湿気密シート

【仕様】

項目	単位	規格
素材	---	ポリアミドフィルム, ポリエステル不織布 貼り合わせ
目付	$g/m^2$	$80 \pm 8$
厚さ	$\mu m$	$250 \pm 15$
幅	mm	$1500 + 10$ $- 0$
長さ	m	$40 + 2$ $- 0$
耐久温度	°C	$-40 \sim +80$



【試験結果】

項 目	単 位	規 格
漏気 (JISP8117 B法)	---	無し
つづり針保持強さ (JISA6111)	N	縦 48 横 35
発火性 (JISA6930)	---	無し
透湿抵抗値 (JISA1324) 恒温恒湿槽内温度 : 23℃		
恒温恒湿槽内相対湿度 (25%) 透湿カップ内相対湿度 (0%)	$\times 10^{-3} \text{ (m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa)/ng}$	163
恒温恒湿槽内相対湿度 (50%) 透湿カップ内相対湿度 (0%)	$\times 10^{-3} \text{ (m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa)/ng}$	112
恒温恒湿槽内相対湿度 (75%) 透湿カップ内相対湿度 (0%)	$\times 10^{-3} \text{ (m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa)/ng}$	66.6
恒温恒湿槽内相対湿度 (50%) 透湿カップ内相対湿度 (75%)	$\times 10^{-3} \text{ (m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa)/ng}$	28.9
恒温恒湿槽内相対湿度 (50%) 透湿カップ内相対湿度 (100%)	$\times 10^{-3} \text{ (m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa)/ng}$	3.63

上記試験結果は実測値であり、保証値ではありません。

以 上