

年 月 日

御中

マグ・イソベル株式会社



品質証明書

貴社に納入するグラスウール（商品名：撥水ボード BF3225）は、
下記の品質であることを証明します。

記

●種類：グラスウール保温板 3 2 K 及びグラスウール吸音材 3 2 K

項目	単位	規格
密度	kg / m ³	28 ~ 36
厚さ	mm	25 + 3 - 2
幅	mm	980 + 10 - 3
長さ	mm	2,000 + 10 - 3
平均温度70℃における 熱伝導率	W / (m · K)	0.046 以下
熱間収縮温度	℃	300 以上
吸音性能	—	0.7M*
ホルムアルデヒド 放散特性	μg / (m ² · h)	放散速度が5以下 (F☆☆☆☆)

上記の規格はJIS A9504 人造鉱物繊維保温材、及び JISA6301 吸音材料の規格に
適合しています。

本製品は、撥水処理を施しています。

*吸音性能0.7Mは、吸音率の値0.61~0.85を表します。

以上

