

年 月 日

御中

マグ・イゾベル株式会社



品質証明書

貴社に納入するグラスウール（商品名：マグボード BM4025）は、
下記の品質であることを証明します。

記

●種類：グラスウール保温板40K及びグラスウール吸音材40K

項目	単位	規格
密度	kg / m ³	37～44
厚さ	mm	25 + 3 - 2
幅	mm	1,000 +10 - 3
長さ	mm	2,000 +10 - 3
平均温度70℃における 熱伝導率	W / (m · K)	0.044 以下
熱間収縮温度	℃	350 以上
吸音性能	—	0.7M*
ホルムアルデヒド 放散特性	μg / (m ² · h)	放散速度が5以下 (F☆☆☆☆)

上記の規格はJIS A9504 人造鉱物繊維保温材、及びJIS A 6301 吸音材料の規格に
適合しています。

国土交通大臣認定不燃材料、NM-8605の認定を受けています。

*吸音性能0.7Mは、吸音率の値0.61～0.85を表します。

以上

